

Нормативный документ: СТО 65624562-005-2011

**МЕАСТАБ-Д (Дорнит)**  
полотно геотекстильное иглопробивное

Технические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Нормативное значение										
		180	200	230	250	280	300	350	400	500	600	
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	180 ± 2%	200 ± 2%	230 ± 2%	250 ± 2%	280 ± 2%	300 ± 2%	350 ± 2%	400 ± 2%	500 ± 2%	600 ± 2%	
Прочность при растяжении, не менее:	кН/м	по длине	4,7	5,0	6,0	6,5	7,0	8,8	10,0	11,0	16,0	20,0
		по ширине	5,0	5,5	6,2	6,6	8,8	9,0	11,8	13,0	16,0	20,0
Удлинение при разрыве, не более:	%	по длине	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
		по ширине	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Коэффициент фильтрации, при давлении 2,0 кПа, не менее	м/сут	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Прочность при статическом продавливании, не менее	Н	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Показатель устойчивости к кислотам, не менее	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Показатель устойчивости к щелочам, не менее	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Устойчивость в УФ-излучению, не менее	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Показатель стойкости к многократному замораживанию и оттаиванию, не менее	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Грибостойкость		ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	ПГ 113	
Состав сырья	%	Полиэфир - 100%										